

# Capatect Vorspritz 030

Intonaco diffusivo di schizzazione (fondo aggrappante) nell'ambito del sistema di risanamento Capatect. Certificato secondo direttiva WTA (2-9-04).



## Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Rinzaffo premiscelato (pronto all'uso), a presa rapida, da utilizzare come fondo aggrappante per successivi intonaci. Particolarmente adatto per sistemi di risanamento Rapid Capatect, per la creazione di un ponte d'adesione a rinzaffo, prima di applicare Capatect Porengrundputz (intonaco poroso di fondo) oppure Capatect Sanierputz Rapid.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Base legante: cemento con minimo contenuto di additivi organici.</li> <li>■ Elevata permeabilità al vapore acqueo</li> </ul>
Imballaggi	Confezione da 30 kg.
Colori	Grigio cemento.
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, al riparo dal gelo e da umidità, nelle confezioni originali ben chiuse.

## Applicazione

Supporti idonei	Murature umide e sollecitate da sali, murature assorbenti interne ed esterne.
Preparazione del substrato	Distaccare completamente l'intonaco esistente, vecchio o difettoso, per almeno 80 cm al di sopra della zona danneggiata. Pulire accuratamente la muratura. Eliminare parti sgretolate, contaminazioni, polvere, vecchi rivestimenti di bitume e altre sostanze che possano generare un effetto distaccante. Malte per giunti friabili vanno raschiate per almeno 2 cm. Il vecchio intonaco distaccato contenente sali deve essere prontamente eliminato.
Preparazione del materiale	Versare la quantità richiesta d'acqua fredda e pulita in un secchio per malta e aggiungere lentamente la malta asciutta. Rimescolare con un agitatore adeguato, impastando per ca. 2 minuti, fino ad ottenere una massa omogenea e priva di grumi. Se necessario riaggiustare la consistenza dopo un breve tempo di maturazione con poca acqua.
Rapporto di miscelazione	Ca. 5 litri di acqua per ogni sacco da 30 kg.
Metodo di applicazione	Pre-umettare sufficientemente i fondi con forte assorbimento. Capatect Vorspritz 030 può essere applicato manualmente (cazzuola) oppure meccanicamente in modo reticolare (coprente al 50-60%). Su calcestruzzo applicare sul 100% della superficie. Prima di applicare la mano successiva occorre rispettare un tempo d'attesa di almeno 24 ore (in funzione dalle condizioni atmosferiche).
Resa	Consumo (malta asciutta) di ca. 5,0 kg/m <sup>2</sup> in caso di applicazione reticolare e ca. 10 kg/m <sup>2</sup> per applicazioni a copertura completa. Questi dati di consumo rappresentano valori orientativi, senza perdite da versamento o perdite da contrazione. Occorre tener conto di scostamenti dipendenti dal supporto o dovuti al tipo d'applicazione.



Lavorabilità	Il tempo di utilizzazione, in funzione dalle condizioni atmosferiche, è di ca. 1 ora.
Condizioni di applicazione	L'applicazione non è ammessa a temperature inferiori a 5 °C (temperatura dell'edificio, del materiale e dell'aria), in pieno sole o sotto la pioggia senza adottare misure protettive, o in presenza di nebbia quando il punto di rugiada è troppo basso.
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A 20 °C e 65% di umidità relativa dell'aria, la malta Capatect Vorspritz 030 è asciutta in superficie, essiccata e ricopribile dopo 24 ore. La malta essicca per idratazione e fisicamente, per evaporazione dell'acqua contenuta nell'impasto.
Strumenti di pulizia	Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.
Nota	Per evitare l'esposizione alla pioggia durante la fase d'essiccazione, installare eventualmente dei teloni.

## Avvertenze

Rischi particolari (Nota di pericolo) / Consigli di sicurezza (Stato alla data di pubblicazione)	Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Evitare di respirare la polvere. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Lavare accuratamente dopo l'uso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Conservare in luogo asciutto.
Smaltimento	Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste. Smaltire residui di materiale come rifiuti di costruzione e demolizione.

### Aggiornamento: luglio 2015

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it