

## SCHEDA TECNICA

Nome commerciale del prodotto: **ACRILFIN SL**

Serie: **567**

Data di emissione: **ottobre 2002**

Revisione: **ottobre 2018**

### DESCRIZIONE

Mano unica acrilico ad alte prestazioni, semilucido, con ottime proprietà anticorrosive e resistenze all'esterno. Idoneo per superfici in acciaio e lamiera zincata. Campi d'impiego: veicoli industriali, su telai e cassoni, macchinari, carpenterie e manufatti di vario genere.

### DATI TECNICI

• <b>Codici</b>	Prodotto base	567...
	Induritore	872003 (vedi note)
	Diluente	914000
• <b>Rapporto di miscelazione</b>	In peso	100 : 20
	In volume	100 : 25
• <b>Pot-life</b>	ore	3
• <b>Solidi in volume</b>	%	48 ± 2
• <b>Peso specifico</b>	g/l	1200 ± 50
• <b>Spessore tipico secco</b>	Micrometri	60
• <b>Resa teorica</b>	m <sup>2</sup> /l	8
	m <sup>2</sup> /kg	6.7
• <b>Aspetto</b>		semilucido
• <b>Resistenza alla temperatura</b>	°C	120
• <b>Durata a magazzino</b>	Mesi	12

## SCHEDA TECNICA / ACRILFIN SL / 567

- **Preparazione delle superfici**

Acciaio nuovo: sabbiatura commerciale Sa 2.  
 Acciaio ossidato e privo di calamina: spazzolatura meccanica o manuale St 3.  
 Lamiera zincata: preparazione meccanica con scotch brite o leggera sabbiatura ed accurato sgrassaggio.
- **Condizioni di applicazione**

Temperatura	°C	5 ÷ 35
Umidità relativa	%	0 ÷ 85
- **Metodo di applicazione**

	Spruzzo convenzionale	
Diametro ugello	Pollici	0.070
Pressione dell'aria	kg/cm <sup>2</sup>	3.5 ÷ 5.2
Diluizione	%	5 ÷ 15
	Airless	
Diametro ugello	Pollici	0.018 ÷ 0.021
Rapporto di compressione		30 : 1
Pressione uscita	kg/cm <sup>2</sup>	130 ÷ 160
Diluizione	%	0 ÷ 5
	Pennello	
Diluizione	%	0 ÷ 10
	Rullo	
Diluizione	%	0 ÷ 10
- **Tempi di essiccazione**  
(T. 20°C - U. R. 60%)

Fuori tatto (ore)	In profondità (ore)	Intervallo di sovraver.	
		Min (ore)	Max (ore)
3 ÷ 4	18 ÷ 24	24	-
- **Fondi o finiture consigliati**

ELCOZINK • ELCOZINCOSIL • EPOXY FOND
- **Note**

872003 induritore alifatico al 20% in peso, 25% in volume.  
 872004 induritore misto al 20% in peso, 25% in volume.  
 Per impieghi all'esterno e dove si richiedono prestazioni estetiche è assolutamente necessario l'utilizzo dell'induritore alifatico 872003.

**Avvertenze:** la presente scheda tecnica é stata redatta in base alle ns. migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative; tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e dei sistemi di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità né dirette né indirette, o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei ns. prodotti. E' onere e responsabilità esclusivi del Cliente il verificare l'idoneità degli stessi per l'impiego e gli scopi che si prefiggono. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico Elcrom.

Dal 19 settembre 2002 la società opera in regime di qualità certificata.